

HD

HEAVY DUTIES



IMPERMEABILIZANTE PREMIUM para Fachadas y Muros con Crosslinker E-250*

Máximo Cubritivo

Elastomérico
Poder Anti-algas y Anti-hongos
Blanco Óptimo
Rápido Secado

Látex con Nombres de Línea

Su diseño incorpora polímeros acrílicos de excelente desempeño frente a factores climáticos extremos, garantizando protección durante largos períodos.

PROPIEDADES Y CARACTERÍSTICAS

Producto impermeable para fachadas y muros de uso exterior, increíblemente elástico, con excelente resistencia a los factores climáticos y a la radiación UV. Su adecuada viscosidad lo hace un recubrimiento de fácil aplicación. Posee excelente nivelación, rápido secado y olor suave que rápidamente se disipa.

**Crosslinker E-250 es un desarrollo nacional –de base elastomérica– del Departamento de I+D de la División Pinturas de Emapi S.A. Como respuesta del producto aplicado se obtiene un alto poder cubritivo con un elevado índice de elasticidad isótropo (multidireccional), resistente no sólo a exigencias climáticas adversas (lluvia y altas temperaturas –y sus consecuencias: movimientos de contracción y dilatación del sustrato–) sino a la degradación producida por la radiación UV.*

MODO DE USO

Preparación de superficie

La superficie debe estar limpia, seca, libre de polvo y material suelto; es muy importante que no existan condiciones que dificulten la adherencia de la pintura al sustrato, tales como: alcalinidad, grasas o aceites, siliconas, óxido, algas u hongos, suciedad, etc.

Siempre es conveniente aplicar Sellador Fijador EMAPI en las superficies, antes de comenzar a pintar.

Aplicación

Se puede aplicar a pincel, rodillo o soplete airless. Se recomiendan entre 2 y 3 manos, según el grado de protección deseada.



1
LIMPIE LA SUPERFICIE
A PINTAR



2
APLIQUE
SELLADOR FIJADOR



3
AL ABRIR, EVITE
DAÑAR LA TAPA



4
MEZCLE BIEN
EL CONTENIDO



5
PINTE
ARRIBA / ABAJO

SEGURIDAD



Usar guantes
de protección



Usar protección
ocular



Usar ropa
adecuada



Utilizar
sin diluir



Secado al tacto
2 horas



Secado total
8 horas

RENDIMIENTO TEÓRICO: 12 a 16 m ² por litro y por mano, según la rugosidad y absorción del sustrato.	
USOS:	Paredes exteriores de concreto, mampostería, ladrillo, fibrocemento, piedra, teja, etc.
TIEMPO DE SECADO:	Al tacto 2 hs y entre manos 8 hs, en condiciones normales de humedad y temperatura (HRA 60%, 25°C).
PRESENTACIÓN:	Envases de 1 litro, 4 litros, 10 litros y 20 litros.
COLOR BASE:	Blanco Óptimo.
COLORES:	Se puede entonar con Entonador Universal EMAPI hasta 37,5 cm ³ de producto por litro de pintura.
TERMINACIÓN:	Semimate.
Nº DE MANOS:	2 ó 3, según el grado de protección deseada.
DILUCIÓN:	Producto listo para aplicar en cualquiera de sus modalidades de uso. De ser necesario, agregar la mínima cantidad de agua para facilitar la aplicación.
LIMPIEZA:	Lavar los utensilios con agua y detergente biodegradable.
SEGURIDAD:	Producto No Inflamable.
PRECAUCIONES:	1) Almacenar en lugar fresco y seco, lejos del alcance de los niños. 2) Revolver bien antes de usar. Cuando deba utilizarse más de un envase, conviene mezclar sus contenidos para uniformar el color. 3) La concentración de este producto es óptima para su uso, su dilución puede afectar las características esperadas del mismo. 4) Se recomienda aplicar con un rango de temperatura no inferior a los 10°C ni superior a los 40°C. Evitar la aplicación cuando el sol incida directamente sobre la superficie o con riesgo de lluvia inminente. 5) Utilizar los elementos de protección adecuados. Consultar al médico por irritación producida por salpicaduras en los ojos y la piel o su ingestión. 6) Asegurar la hermeticidad del cierre si no se consumió todo el contenido del envase.

TRAZABILIDAD / STICKER DE IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

1. Nombre del Producto
2. Color
3. Terminación
4. N° de Lote
5. Código EAN 13

EMAPI S.A. Productos Inteligentes al Servicio de la Construcción

Oficinas Comerciales: Avenida Paseo Colón 823, 5° Piso - C1063ACI Buenos Aires, Argentina - Tel.: (+54 11) 4019 7661/2/3/4

Administración y Planta Industrial: Avenida 520 esq. 200 - B1903CPB Abasto, La Plata, Buenos Aires, Argentina

Tel.: (+54 221) 491 3141/2/3

Ventas: ventas@emapi.com.ar - **Comercio Exterior:** comex@emapi.com.ar - **Departamento Técnico:** consultas@emapi.com.ar

La información referida a modo empleo y usos del producto contenida en este documento se basa en el know how de Emapi S.A. y conocimientos del estado actual de la técnica, siempre y cuando los productos se utilicen y almacenen en la forma descripta.

No obstante, la respuesta adecuada del producto dependerá de la calidad de la aplicación, de factores meteorológicos y de otros factores externos fuera del control de Emapi S.A. Por lo tanto, la garantía ofrecida es extensiva sólo a la calidad intrínseca del producto suministrado.

Emapi S.A. se reserva la facultad y el derecho de actualizar, modificar o eliminar contenido o información de esta documentación sin previo aviso.