



OXIFLEX

Adhesivo Asfáltico para Parquet Excelente Adherencia

PRESENTACIÓN

OXIFLEX / 16 kg

CUALIDADES DEL PRODUCTO

Producto termoplástico de alta performance, formulado a partir de asfaltos seleccionados Emapi, optimizados con aditivos especiales. Indicado para el pegado de pisos de parquet es, a la vez, un excelente aislante de humedad entre madera y carpeta. Se presenta en estado semi-sólido, debiendo ser calentado hasta conseguir la viscosidad adecuada para su uso.

MODO DE USO

RENDIMIENTO

Cubre 1 m² utilizando de 1 a 1,5 kg de producto, aproximadamente (*).

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

(*) El tipo de superficie, como su preparación, podrán incidir en el rendimiento de este producto.

La superficie debe estar limpia, seca, libre de polvo y material suelto; es muy importante que no existan condiciones que dificulten la adherencia del producto al sustrato, tales como: alcalinidad, grasas o aceites, siliconas, óxido, algas u hongos, etc.

APLICACIÓN DEL PRODUCTO

Destapar el envase y calentar; revolver cuando la viscosidad del producto

lo permita. A efectos de lograr la fluidez adecuada, que permita el transvase y aplicación del producto, se debe calentar a llama directa, sobre el fondo del envase, interponiendo una chapa metálica —como difusor— entre éste y la fuente de calor. Evitar que la temperatura supere los 160°C (más calor podría producir derrame de líquido y mayor emanación de gases). Evitar inhalar vapores. Verter en caliente, esparciendo homogéneamente con llana metálica, antes del enfriamiento.

LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS

Lavar los utensilios con aguarrás o solvente industrial.

SEGURIDAD

Producto **NO INFLAMABLE**.

PRECAUCIONES

- 1) Almacenar en lugar fresco y seco, fuera del alcance de los niños. Mantener alejado de fuentes de calor. No ingerir ni inhalar vapores. En caso de ingesta accidental, no provocar el vómito y acudir de inmediato al médico.
Hospital de Niños de La Plata: (0221) 453 5901
- 2) Revolver bien antes de usar.

- 3) La concentración de este producto es óptima para su uso, su dilución excesiva puede afectar las características esperadas del mismo.
- 4) Utilizar los elementos de protección adecuados.
- 5) En caso de salpicaduras en caliente producidas sobre la piel, colocar inmediatamente una compresa o paño con agua fría. Evitar la remoción del material adherido a la piel y acudir de inmediato al médico.
Instituto del Quemado: (011) 4923 4082
- 7) En ambientes interiores, ventilar durante y después de la aplicación.
- 8) Asegurar la hermeticidad del cierre si no se consumió todo el contenido del envase.

EMAPI S.A. Productos Inteligentes al Servicio de la Construcción

Oficinas Comerciales: Avenida Paseo Colón 823, 5º Piso - C1063ACI Buenos Aires, Argentina

Tel.: (+54 11) 4019 7661/2/3/4

Administración y Planta Industrial: Avenida 520 esq. 200 - B1903CPB Abasto, La Plata, Buenos Aires, Argentina

Tel.: (+54 221) 491 3141/2/3

Ventas: ventas@emapi.com.ar - Comercio Exterior: comex@emapi.com.ar - Departamento Técnico: consultas@emapi.com.ar

La información referida a modo empleo y usos del producto contenida en este documento se basa en el know how de Emapi S.A. y conocimientos del estado actual de la técnica, siempre y cuando los productos se utilicen y almacenen en la forma descrita.

No obstante, la respuesta adecuada del producto dependerá de la calidad de la aplicación, de factores meteorológicos y de otros factores externos fuera del control de Emapi S.A. Por lo tanto, la garantía ofrecida es extensiva sólo a la calidad intrínseca del producto suministrado.

Emapi S.A. se reserva la facultad y el derecho de actualizar, modificar o eliminar contenido o información de esta documentación sin previo aviso.